

**08693 Набор для клейки стекол малый**

В набор входят: 08603 клей-герметик, 08632 грунт

Производитель: 3M (Minnesota Mining and Manufacturing),
St.Paul, MN, 55144-1000, USA

Срок годности указан на упаковке (месяц/год).

☒ ЗАО “3М Россия”, 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 14

☎ тел.(095)784-7474, факс(095)784-7475

Набор

Изготовлено во Франции

Грунт 08632 предназначен для подготовки окантовки стекла и необходим для адгезии герметика.
*Легковоспламеняющийся.***Меры предосторожности:**

В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Хранить в местах, недоступных для детей.

Указания по применению:

1. Надавите на ручку кисти, чтобы раздавить колбу с грунтом, находящуюся внутри. 2. Нажмите губкой-кистью на поверхность стекла для смачивания грунтом и убедитесь в поступлении грунта в губку-кисть. 3. Нанесите грунт на стекло и протрите чистой салфеткой. 4. Нанесите второй слой. Удалите излишки салфеткой. 5. Дайте просохнуть в течение 5 минут.

ВНИМАНИЕ! Грунт 08632 и 08617 предназначен только для нанесения на стекло, грунт, металл, **НО НЕ НА СТАРЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК**. Старый клей-герметик не обрабатывать грунтом 08632 и 08617.Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый **герметик 08603** для клейки лобовых и задних стекол. Легко наносится с помощью пневмопистолета 3М 08006/08012 или ручного пистолета 3М 08013. Обеспечивает быстрое первичное схватывание. Возможно наносить на старый герметик, грунт или металл. Время высыхания от 3 до 5 часов.

Содержит толуол, изоцианаты.

*Может вызвать раздражение глаз и кожи. У людей чувствительных к изоцианату, может вызывать аллергическую реакцию кожи и дыхательной системы.***Меры предосторожности:**

Хранить в герметичной упаковке, в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. В случае попадания в глаза, немедленно промыть проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу, промыть загрязненные участки водой с мылом. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкции по применению:

Для очистки и подготовки стекла использовать обезжиривающий прозрачный грунт 3М 08617 или 3М 08632 (рис. А1). Если на стекле отсутствует или повреждена черная керамическая окантовка, после прозрачного грунта 08617 использовать антиультрафиолетовый черный грунт 3М 08614 или 3М 08633 для защиты герметика (рис. А2). Если на кузове в рамке стекла остался старый полиуретановый герметик, удалите его остатки до толщины 1 мм при помощи ножа (рис. В1)*, очистите поверхность стекла очистителем-обезжиривателем 08984 и наносите герметик 08603/8615/8616 (рис. В2). В случае клеивания стекла в очищенную и загрунтованную рамку кузова нанести антиультрафиолетовый черный грунт 3М 08614 (рис. С). Нанести герметик 08603/8615/8616 на стекло или в рамку кузова (в зависимости от рекомендаций производителя). Установить стекло в течение 15 минут с момента нанесения герметика. Убрать излишки с помощью очистителя-обезжиривателя 08984. Наносить при температуре от +5°C до +35°C.

***ВНИМАНИЕ!** Старый клей-герметик не обрабатывать грунтом 08632 и 08617.*Хранить в сухом прохладном месте.*