



Art.- No: 6.408.0503
6.408.2503
6.408.0501
6.408.2501

0408

Инструкция по применению

Редакция от 14.02.2019 | Стр. 1/1

Отвердитель HS Low VOC

Характеристики

Отвердитель с высоким содержанием твердого вещества на основе изоцианатов. Используется для смешивания с такими прозрачными лаками, как 4CR 7250 и 7270 и т.п.

Применение

Тщательно перемешайте с прозрачным лаком.

Отвердитель реагирует с влагой, содержащейся в воздухе, поэтому после использования необходимо немедленно закрыть емкость с отвердителем.

Сушка с HS Отвердителем стандартным:

- «от пыли» при 20°C: 40 – 50 минут
- монтажная прочность при 20°C: 6 часов
- полное высыхание при 20°C: 16 часов
- полное высыхание при температуре поверхности 60°C: 35 минут
- полное высыхание при инфракрасной сушке: 8 – 15 минут

Сушка с HS Отвердителем быстрым:

- «от пыли» при 20°C: 20 – 30 минут
- монтажная прочность при 20°C: 4 часа
- полное высыхание при 20°C: 12 часов
- полное высыхание при температуре поверхности 60°C: 20 минут
- полное высыхание при инфракрасной сушке: 8 – 15 минут

Мера предосторожности: Не вдыхайте окрасочный туман.

Технические характеристики

Цвет	бесцветный
Вязкость	прим. 18 сек 4 мм
Соотношение смешивания	см. основной продукт
Жизнеспособность	2 ч (при 20°C)
Плотность, г/мл	1.036 (стандартный); 1.02 (быстрый)

Хранение и транспортировка

Условия хранения: беречь от опадания благи, не допускать замораживания.

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 12 месяцев.