



Art.-No.: 6.2350.0800 6.2350.9000
 6.2350.1600
 6.2350.1400
 6.2350.2632

2350

Шпатлевка универсальная Multi Soft

Характеристики

Высококачественная универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для выравнивания дефектов на поверхности легковых и грузовых автомобилей, а также инженерных конструкций. Шпатлевка профессионального качества в сочетании с прекрасной адгезией к железу, стали, оцинкованным металлическим поверхностям, алюминию, стекло- и углепластикам. Материал с высокой наполняющей способностью тонкой структуры имеет максимальную стабильность на вертикальных поверхностях, не растрескивается на краях при тонком шлифовании, дает плотную и гладкую поверхность наивысшего качества.

Содержание VOC

Предельная концентрация VOC в данном продукте (категория B.b) по нормам ЕС: 250 г/л (2007).

Концентрация VOC в данном продукте: не более 4 г/л.

Рекомендации по применению

После высыхания 4CR 2350 может обрабатываться с применением любых традиционных окрасочных систем. Обработайте зашпатлеванные участки 4CR 2K Наполнителем.

Применение

Металлическую поверхность очистить, высушить и обезжирить. Отшлифовать поверхность. Удалить старое термопластичное покрытие (краски на основе нитроцеллюлозы или 1К акриловые краски), материалы на основе синтетических смол или кислотосодержащие продукты (например, протравливающие грунты).

Технические характеристики

Отвердитель	ВРО 2900, 2910
Отношение смешивания	2% по весу
Жизнеспособность	3 – 4 минуты
Сушка (при температуре объекта 20°C)	шлифовать примерно через 25 минут
Цвет	серый

Транспортировка и хранение

Срок хранения: не менее 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке.