

Лак прозрачный 2K HS Crystal



Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким содержанием акриловых смол для ремонта базовых автомобильных лакокрасочных покрытий.

Особенности

- Экономичен при нанесении благодаря высокому содержанию сухого вещества и возможности нанесения в 1.5 слоя;
- Обладает высоким блеском;
- Быстро сохнет;
- Отлично защищает окрашенные поверхности от химических и механических воздействий.

Артикул	Исполнение
6201003	лак, 1 л
6250003	лак, 5 л
7112003	отвердитель стандартный, 0,5 л
7125003	отвердитель стандартный, 2,5 л
7112004	отвердитель быстрый, 0,5 л
7125004	отвердитель быстрый, 2,5 л

Поверхности, пригодные для нанесения

- Заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



1. Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
2. Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Способ нанесения



1. Влага воздуха влияет на компоненты лака, поэтому оборудование для нанесения лака должно быть абсолютно сухим
2. Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования
3. Не используйте прозрачный лак при относительной влажности выше 70%
4. Не рекомендуется наносить прозрачный лак при температуре ниже +10°C
5. Для достижения качественного результата использовать только Profi_Line Отвердители для лака прозрачного 2K HS Crystal



В соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем для лака прозрачного 2K HS Crystal



17 – 19 секунд при 20°C (FORD 4)



3 часа при +20°C



RP (Conventional)
1.3 – 1.5 мм / 2 – 2.5 бар





HVLP
1.3 – 1.5 мм / 2 – 2.2 бар



- 1 легкий слой + 1 полный слой (1.5 слоя) без промежуточной выдержки
- 2 полных слоя с выдержкой между слоями в 5 минут



- 1.5 слоя = 50 мкм
- 2 слоя = 50 – 70 мкм

Дальнейшая обработка			
	<ul style="list-style-type: none"> Выдержка: 5 – 10 минут Монтажная прочность: 30 минут (при 60°C) 		
	<ul style="list-style-type: none"> Выдержка: 5 – 10 минут Монтажная прочность: 12 – 15 минут (при 60°C) 		
	Полировать после охлаждения детали		
	<ul style="list-style-type: none"> Монтажная прочность при 20°C: 8 часов Сушка при 20°C: 24 часа 		
Технические характеристики			
Температура вспышки, °C	24 (для лака)		
Плотность, г/см ³	0.99 (лак) 0.97 (отвердитель)		
* Укрывающая способность готовой смеси, м ² /л (при толщине слоя сухого материала)	<table border="1"> <tr> <td>в соотношении 2:1 с отвердителем для лака прозрачного 2K HS Crystal</td> <td>8 (50 мкм)</td> </tr> </table>	в соотношении 2:1 с отвердителем для лака прозрачного 2K HS Crystal	8 (50 мкм)
в соотношении 2:1 с отвердителем для лака прозрачного 2K HS Crystal	8 (50 мкм)		
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей		