



Герметик для нанесения кистью

Характеристики

4CR 5170 – это однокомпонентный тиксотропный состав для нанесения кистью на основе полиуретановых смол. После высыхания образует эластичное покрытие, создающее барьер от попадания пыли, воды и водяных паров.

Рекомендации по применению

4CR 5170 идеально подходит для соединения / герметизации металлических поверхностей, а также заполнения таких частей кузова автомобиля, как фланцы, сварные швы, стыки и пр. Герметик также подходит для защиты внутренних частей автомобиля (не подверженных воздействию ультрафиолетового излучения), таких как багажное отделение.

Применение

1. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и очищенной от следов коррозии и свободной от шумоизоляции.
2. Удалить все остатки покрытия с помощью сжатого воздуха, пескоструйной обработкой жесткой щеткой. Стеклопластики металлические и другие непористые поверхности должны быть свободны от любых видов покрытий, и очищены салфеткой с растворителем.
3. Наносить герметик мягкой / жесткой кистью либо шпателем.
4. Может перекрываться любыми лакокрасочными материалами. Рекомендуется производить тест совместимости лакокрасочного материала с герметиком.

Технические характеристики

Цвет	серый
Содержание твердого вещества	72±2%
Химическая основа	полиуретановые смолы
Время высыхания	24 часа
Плотность	прим. 1.43 ±0.3 г/см ³
Температура нанесения	+5°... +25°C

Транспортировка и хранение

Продукт годен в течение 12 месяцев. Хранить в сухом и прохладном месте при указанной выше температуре. Температура длительного хранения не должна превышать +25°C. Хранить вдали от участков с повышенной влажностью, прямых солнечных лучей и источников тепла.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.