



Art.-No.: 6.7100.1000  
6.7100.5000

# 7100

## MS Покровный лак 2:1

### Характеристики

7100 – это двухкомпонентный покровный лак со средним содержанием твердых веществ на основе из высококачественных акриловых смол. Обеспечивает защиту от ультрафиолета.

### Содержание летучих органических соединений (VOC)

Не отвечает нормам по содержанию VOC в Европе и США (VOC < 420 г/л).  
VOC (ЕС): 516 г/л

### Применение

Условия нанесения: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

Нанесение окрасочным пистолетом:

Давление распыления: следуйте рекомендациям производителя вашего окрасочного пистолета

Диаметр дюзы: 1.4 мм

Количество слоев: 2

Выдержка между слоями: 5 - 10 мин.

Сушка:

При температуре объекта 20°C:

«от пыли» - 20-30 мин, монтажная прочность – 6-8 ч, полное отверждение - 24 ч

При температуре объекта 60°C:

«от пыли» - 3-5 мин, монтажная прочность – 20-30 мин, полное отверждение – 1-2 ч

### Технические характеристики

Плотность	0.991 г/мл
Соотношение смешивания	2:1 по объему
Укрывающая способность	6-8 м <sup>2</sup> /л
Отвердитель	0407
Разбавитель	0505, прим. 10%
Вязкость распыления (20°C)	18 – 20 сек. 4 мм DIN
Толщина слоя / сухой пленки	40 – 50 мкм
Жизнеспособность	4 – 6 часов

### Хранение и транспортировка

Хранить в сухом и защищенном от мороза месте.

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке – не менее 3 лет.