



## 2К UHS Покровный лак

---

### Характеристики

---

4CR 2К UHS Покровный лак 7260 – это продукт последнего поколения со сверхвысоким содержанием сухого остатка и глубоким блеском. Материал подходит для любого вида работ – от точечного ремонта до полной перекраски автомобиля.

- отличный внешний вид с высоким блеском, легко полируется, просто наносится, быстро сохнет;
- высокая стойкость к механическим нагрузкам и воздействию химических веществ;
- отличная устойчивость к воздействию погодных факторов и ультрафиолета;
- соответствует регламенту ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC);
- для приготовления требуется добавление минимального количества разбавителя.

---

### Содержание VOC

---

Предельная концентрация VOC в данном продукте (категория B/d) по нормам ЕС: 420 г/л (2007).  
Концентрация VOC в данном продукте: не более 420 г/л.

---

### Примечания к применению

---

Отвердитель для небольших деталей / точечного ремонта: 0408 быстрый.

Отвердитель для капотов, крыш и других больших частей: 0408 стандартный (плюс медленный разбавитель).

Данный материал может наноситься на сольвентные, водоразбавляемые и неоновые (флуоресцентные) краски.

Оптимальное состояние для шлифования достигается материалом после сушки в окрасочно-сушильной камере.

---

### Применение

---

Нанесение: пневматическим окрасочным пистолетом:

Давление распыления: смотрите руководство по эксплуатации окрасочного пистолета

Диаметр дюзы: 1.3 – 1.4 мм

Количество слоев: 0.5 + 1 выравнивающий полный слой или 2 полных слоя с выдержкой: 2 – 5 минут.

Сушка:

При температуре объекта 20°C:

«от пыли» - 30 минут, «на отлип» - 12 часов, монтажная прочность – 24 ч.

При температуре объекта 60°C:

«от пыли» - 5 мин, «на отлип» – 30 мин, монтажная прочность – 2 ч.

Производственные условия: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

---

### Технические характеристики

---

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

**... выбор профессионалов.**



Art.- No: 6.7260.1000  
6.7260.5000

# 7260

Инструкция по применению

Редакция от 17.01.2012 | Стр. 2/2

Соотношение смешивания	2:1 по объему
Отвердитель	0408
Разбавитель	5% (0505 или 0500)
Вязкость распыления (20°C)	19 – 22 сек. DIN 4 мм
Жизнеспособность при 20°C	1 час (0408 быстрый), 2.5 часа (0408 стандартный)
Толщина слоя / сухой пленки	50-60 мкм
Плотность	1.003 г/мл
Укрывающая способность	10-12 м <sup>2</sup> /л

### Хранение и транспортировка

Хранить в сухом месте. Не допускать замораживания.

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 3 года