

Пермаcron® MS **Покровный лак 8100**

Высококачественный материал, относящийся к 2К акриловой системе. Он хорошо заполняет поры и мелкие неровности, отлично растекается и обладает прекрасным блеском. Лак пригоден как для местного ремонта лакокрасочного покрытия, так и для полной окраски. Оригинальная формула позволяет применять Покровный лак 8100 в любых производственных условиях.

ПОВЕРХНОСТЬ



1. Permacron® Краски серий 293/295
2. Permahyd® Краски серий 280/285
3. Permacron® Эффект-краски

ПРИМЕНЕНИЕ



2:1 по объему с Permacron® MS Отвердителями 3333/3344 (быстрым)
3:1 по объему с Permasolid® HS Отвердителями 3309 (быстрым)/3310
Выбор отвердителя зависит от температуры и размера детали. См. инструкцию по отвердителям



Готовый к распылению материал — прим. 6 ч



Permacron® Разбавитель 3364 или Permacron® MS Dura plus Разбавитель 8580 (как растворитель и ускоритель сушки)



При соотношении 2:1 — 5–10 %
При соотношении 3:1 — 15–20 %



17–19 с

RP

Технология HVLP



1.3–1.4

1.5–1.7




1.3–1.5

1.8–2.2






2.0–2.5

2.0–3.0

	Для уточнения входного давления воздуха см. рекомендации производителей окрасочного оборудования
	1. Подетальная и полная окраска — 2 слоя (2 слоя с промежуточной сушкой 5 мин) 2. Быстрый частичный ремонт — 1.5 слоя (1 слой адгезионный, 2 слой до растекания, без промежуточной сушки)
	50–60 мкм

СУШКА

	<ul style="list-style-type: none"> • «От пыли»: • Монтажная прочность: • Полное отверждение: 	<p>20–30 мин</p> <p>4–5 ч</p> <p>в течение ночи</p>
	<p>Время выдержки:</p> <p>Окончательная сушка:</p>	<p>5–10 мин</p> <p>25–30 мин при +60°C</p>
	<p>Время выдержки:</p> <p>Окончательная сушка:</p>	<p>прим. 5 мин</p> <ul style="list-style-type: none"> • коротковолновая = 10–15 мин • средневолновая = 15–20 мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Покровный лак	В смеси 2:1	В смеси 3:1
Содержание твердого вещества, % по весу	45.8	43.6	46.3
Плотность, г/см ³	0.98	0.98	0.99
Теоретический расход*, л/м ²		0.14 (50 мкм)	0.12 (50 мкм)
ВОС-показатель, г/л	531		

* Данные по теоретическому расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества
Соответствующие потери при нанесении не учитывались

SPIES HECKER

**Permacron®
MS Покровный лак 8100**

ХРАНЕНИЕ

Гарантированный
срок хранения

48 месяцев в оригинальной закрытой упаковке
Фасовка: 1 л, 5 л