

Добавка матирующая в лак

IQ Добавка матирующая в лак применяется для восстановления оригинального лакокрасочного покрытия автомобилей, в дизайне которых предусмотрено наличие лакокрасочных покрытий с пониженным блеском.

- Применяется для понижения уровня блеска двухкомпонентных прозрачных лаков
- Обеспечивает регулировку степени блеска покрытия в широком диапазоне
- Не снижает гладкость финишного покрытия
- Не влияет на укрывающую способность и жизнеспособность прозрачного лака.

Артикул	Название	Количество
7171000	IQ Добавка матирующая в лак	1 л

Подготовка поверхности



- Подготовить поверхность согласно инструкции по применению данного двухкомпонентного прозрачного лака.

Пропорции смешивания



- Перед началом использования **тщательно размешайте** IQ Добавку матирующую в лак.
- Смешайте двухкомпонентный прозрачный лак и IQ Добавку матирующую в лак согласно **рекомендуемым пропорциям**, приведенным ниже:



Матовый эффект*

2К Прозрачный лак

100 (об.)

IQ Добавка матирующая в лак

90-120 (об.)

Полуматовый эффект*

2К Прозрачный лак

100 (об.)

IQ Добавка матирующая в лак

50-60 (об.)

* Для получения покрытия с различной степенью блеска допускается смешивание прозрачного лака с IQ Добавкой матирующей в лак в других пропорциях.



- Тщательно перемешайте полученную смесь во избежание неоднородности матового эффекта.

Способ нанесения



Смешайте заранее приготовленную смесь IQ Добавки матирующей в лак и прозрачного лака с его отвердителем в пропорции, указанной в инструкции по применению (TDS) данного прозрачного лака.



- При разведении используйте указанное в инструкции по применению (TDS) количество разбавителя / растворителя и придерживайтесь рекомендуемого значения вязкости готовой смеси.
- Использование матирующей добавки не влияет на жизнеспособность готового к нанесению лака.



- Наносите готовую смесь из пневматического краскопульта при входном давлении и с диаметром дюзы, указанными в инструкции по применению (TDS) данного прозрачного лака.

- При нанесении соблюдайте количество слоев материала, толщину получаемой сухой плёнки и межслойную выдержку, указанные в инструкции по применению (TDS) данного прозрачного лака.

Дальнейшая обработка



Соблюдайте режимы выдержки и сушки, указанные в инструкции по применению (TDS) конкретного прозрачного лака.

Примечания



- После использования продукта сразу же плотно закройте крышкой упаковку во избежание испарения растворителя и высыхания продукта.
- Получаемая на практике степень блеска зависит от соотношения смешивания прозрачного лака и матирующей добавки, техники нанесения, количества разбавителя, толщины плёнки сухого материала, условий сушки.
- Обязательно сделайте тестовое нанесение в одном из указанных выше соотношений для достижения подходящей степени блеска. Полезным может оказаться также измерение степени блеска на смежных деталях.
- В процессе нанесения матового лака во избежание появления эффекта полосатости расстояние до поверхности должно быть немного больше стандартного с целью достижения полного разбиения материала.
- Важно, чтобы отдельные «проходы» образовывали равномерное перекрытие, а пленка материала была достаточно «мокрой». Если образовавшаяся плёнка слишком сухая, то возникает риск образования полосатости вследствие неправильной выдержки или остаточного окрасочного тумана.
- При нанесении на большие поверхности, например, капоты, крышу и т. п., не допускайте совпадения перекрытий проходов при нанесении двух слоев. Зоны перекрывания проходов первого и второго слоя должны быть немного смещены относительно друг друга.
- Не рекомендуется нанесение методом «перехода» или окраски внутри детали, например, двери, или «быстрый» точечный ремонт.
- Большие поверхности (полная окраска, окраска крыши, капота, боковых панелей) не должны окрашиваться при высоких температурах.

Уход за матовым покрытием



- Запрещается устранять включения пыли полированием. Соблюдайте чистоту на протяжении всего процесса окраски.
- Не используйте средства для очистки, шлифования, полирования или сохранения блеска (воск) лакокрасочного покрытия, так как они могут повредить поверхность. При случайном попадании воска на лакокрасочное покрытие немедленно удалите его обезжиривателем.
- Не рекомендуется подвергать окрашенную поверхность воздействию воды под высоким давлением. Не допускайте попадания на покрытие смол, жиров или масел, так как они могут оставить следы.
- Остатки смол на покрытии могут быть удалены специальной смывкой для смол.
- Не наносите на окрашенную поверхность наклейки, накладки, магниты и прочее, так как они могут повредить покрытие.
- Используйте автоматическую мойку только в щадящем режиме без щёток. Мойка со щётками может привести к появлению царапин на лакокрасочном покрытии.
- Не наносите горячий воск для защиты покрытий.

Характеристики

Плотность добавки, г/см ³	1.05
Срок длительного хранения	24 месяца в закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +15...+25°C и в отсутствии прямых солнечных лучей