

Шпатлёвка полиэфирная Soft Pro Plus

Наполняющая полиэфирная шпатлёвка мягкой консистенции для устранения неровностей на металлических деталях кузова автомобиля. Шпатлёвка Soft Pro Plus при нанесении принимает требуемую форму, легко распределяется шпателем и отлично заполняет на деталях дефекты малого и среднего размера.

- Высококачественная наполняющая шпатлёвка мягкой консистенции
- При нанесении принимает любую требуемую форму
- Легко распределяется и отлично заполняет дефекты на металлических деталях
- Превосходно шлифуется механизированным инструментом или вручную.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
7391800	Шпатлёвка Soft Pro Plus	1.8 кг, вкл. отвердитель	бежевый/жёлтый

Поверхности, пригодные для нанесения

Сталь, алюминий, стеклопластики, лакокрасочные покрытия

Подготовка поверхности



- Очистить поверхность IQ Антисиликоном
- Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80–P120
- Повторно очистить поверхность IQ Антисиликоном и тщательно высушить

Способ нанесения



Добавить 2–3 % по весу отвердителя на основе перекиси бензоила (BPO)
Перед нанесением тщательно перемешать



Наносить равномерными слоями шпателем или резиновым ракелем
Жизнеспособность: 2–4 минуты при 25°C

Сушка



20 минут / 25°C

5 минут при 50% мощности

Шлифование



Шлифовать абразивами:
- сначала: P80–P120
- далее: P180–P240

Примечания



- В процессе инфракрасной сушки температура поверхности металла не должна превышать 80°C
- Не наносите полиэфирную шпатлёвку на неотшлифованные поверхности
- Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Не наносите шпатлёвку на протравливающие грунты и

- однокомпонентные акриловые материалы
- Не наносите лакокрасочные покрытия прямо на полиэфирные шпатлёвки во избежание впитывания материала
- Не наносите шпатлёвку при температуре ниже 15°C

Характеристики

Плотность, г/см³

1.85–1.95

Рекомендуемая температура длительного хранения

+5°C...+35°C, вне прямых солнечных лучей