Антигравийное покрытие сольвентное



Антигравийное покрытие IQ на основе органических растворителей представляет собой продукт, образующий после высыхания эластично-упругую структурированную защитную плёнку. Продукт предназначен для защиты нижней части кузова, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.

- Однокомпонентный, готовый к нанесению продукт
- Наносится из пневматического распылителя для евробаллонов
- Легко затекает в скрытие части кузова
- Обладает антигравийными, антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами
- Представлен тремя цветовыми вариантами
- Может перекрываться эмалями и базовыми красками

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
8711000	Антигравийное покрытие сольвентное	1 кг	серый
8711001	Антигравийное покрытие сольвентное	1 кг	чёрный
8711002	Антигравийное покрытие сольвентное	1 кг	белый

Поверхности для нанесения

Металлы, лакокрасочное покрытие

Подготовка поверхности

Металлические поверхности очистите от грязи и отшлифуйте. Старое антикоррозионное покрытие удалите. Старое / оригинальное лакокрасочное покрытие очистите от грязи.
Далее, указанные поверхности очистите обезжиривателем IQ и полностью высушите.

Нанесение

Перемешайте продукт 1 минуту, переворачивая евробалон в вертикальной плоскости.

Нанесите продукт ровным слоем из пневматического распылителя при входном давлении 2–6 бар с расстояния 15–25 см.

Продукт готов к нанесению.

При необходимости, после выдержки в течение 48 – 75 минут при +20°C наносите финишное покрытие

Дальнейшая обработка

Толщина сухого слоя	Сушка до степени 3* при (20±0,5)°C	Сушка до степени 5** при (20±0,5)°C	Полное высыхание***
150 мкм	48 минут	3 часа	7 суток
250 мкм	75 минут	4 часа 12 минут	7 суток

* Сушка «на отлип», без деформации от лёгкой нагрузки. **Отсутствие на покрытии деформации от нагрузки средней величины. *** Сушка до полного набора физики-химических характеристик.

Примечания

- Наносите на очищенные и обезжиренные поверхности.
- Перед нанесением тщательно перемешайте.
- Температура окружающего воздуха, поверхности и самого покрытия при нанесении должна находиться в пределах +5°C…+30°C, относительная влажность воздуха не более 80%.
- Температура металлической поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.
- Продукт должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование при температуре -30°C …+ 30°C в отсутствие прямых солнечных лучей и источников тепла.
- В холодное время года рекомендуется перед применением выдерживать тару с продуктом в помещении до достижения температуры материала в пределах от +10°C до +30°C.
- После использования очистите инструмент растворителем на акриловой основе до того, как продукт затвердеет.

Характеристики

Плотность, г/см³	1.2
Состав	Синтетические пленкообразователи, наполнители, ингибиторы коррозии, органические растворители, добавки
Укрывающая способность готовой смеси при рекомендованной пропорции смешивания (при указанной толщине слоя сухой пленки), м²/кг	1.3-2.1 (150-250)
Рекомендуемая температура длительного хранения	+5°C…+30°C
Срок хранения в закрытой оригинальной таре	18 месяцев