

## Антигравийное покрытие на водной основе

Антигравийное покрытие IQ на водной основе представляет собой композицию, включающую стабильную водную дисперсию на основе акриловых смол, многофункциональные наполнители, ингибиторы коррозии и добавки.

Покрытие IQ используется для антигравийной и антикоррозионной защиты бамперов, нижних панелей передней и задней части кузова, дверных порогов и ходовой части легковых автомобилей. Также покрытие может применяться для шумоизоляции колесных арок и ходовой части транспортных средств.

### Особенности

- Имеет высокую укрывающую способность даже при однослойном нанесении
- Обладает высокой эластичностью
- Готово к нанесению, не требует разбавления
- Изменяет свой цвет при высыхании, что позволяет контролировать процесс сушки
- Быстро сохнет
- После высыхания образует структурное гладкое покрытие
- Перекрывается любыми лакокрасочными системами
- Защищает от коррозии благодаря наличию противокоррозионных пигментов
- Имеет слабый неспецифический запах
- Безопасно для людей и окружающей среды, поскольку представляет собой дисперсию нетоксичных акриловых смол в воде
- Может эксплуатироваться при температурах  $-50...+50^{\circ}\text{C}$ .

| Артикул | Продукт                                 | Количество | Цвет        |
|---------|---|------------|-------------|
| 8711200 | Антигравийное покрытие на водной основе | 1.14 кг    | тёмно-серый |
| 8721200 | Антигравийное покрытие на водной основе | 1.14 кг    | чёрный      |

### Поверхности, пригодные для нанесения

Отшлифованные двухкомпонентные грунты и наполнители, металлы.

### Подготовка поверхности



Тщательно очистите обезжиривателем или водным раствором моющего средства от грязи, пыли, смазки с последующей промывкой водой и сушкой

### Способ нанесения



Тщательно встряхните 2–3 минуты




Равномерно нанесите из пневматического распылителя 1-2 слоя при входном давлении 2–6 бар и диаметре сопла 4–6 мм



Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут

### Сушка

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
|  | Воздушная сушка при 20°C                                   | Сушка в окрасочной камере при 60°C |
|   | Монтажная прочность: 2.5 часа<br>Полное высыхание: 7 часов | Монтажная прочность: 25 минут      |

### Дальнейшая обработка



Перекрывать любыми лакокрасочными системами через 1 час после нанесения

### Расход материала

| Укрывающая способность, м <sup>2</sup> /кг | Толщина сухого слоя, мкм |
|--|--------------------------|
| 1.39                                       | 300                      |
| 2.78                                       | 600                      |

### Примечания



- При необходимости возможно разведение очищенной водой в количестве до 10%.
- Температура окружающего воздуха, поверхности и самого покрытия должна находиться в пределах +10...+30°C, относительная влажность воздуха - не более 85%.
- Температура металлической поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.
- Продукт должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование при температуре 0...+ 30°C в отсутствие прямых солнечных лучей.
- Допускается до 3 циклов заморозки-оттаивания\* без ухудшения свойств. После заморозки перед применением необходимо выдержать продукт в течение не менее 18 часов при комнатной температуре.

\*Одним циклом заморозки-оттаивания считается заморозка материала до температуры -20±2°C в течение 8 часов, затем выдержка при комнатной температуре не менее 18 часов и тщательное перемешивание материала перед применением.