

## Покрытие для защиты скрытых полостей

IQ Покрытие для защиты скрытых полостей предназначено для защиты от коррозии таких частей автомобиля, как дверные панели, боковины кузова, лонжероны и труднодоступные места кузова и кабин автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств в условиях промышленного производства; внутренние поверхности полых металлоконструкций в различных отраслях промышленности.

Покрытие представляет собой смесь с органическим растворителем природных и синтетических плёнкообразующих веществ, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и наполнителей.

### Особенности

- Защищает от коррозии
- Обладает прямой адгезией к металлам
- Легко затекает в скрытые полости и труднодоступные места
- Готово к нанесению, не требует разбавления и длительного перемешивания
- После высыхания образует полутвёрдое эластичное и упругое покрытие
- Поставляется в 1-л евробаллоне
- Наносится из пневматических распылителей, оснащенных насадкой для скрытых полостей
- Срок хранения в закрытой оригинальной таре - 24 месяца.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
8740850	Покрытие для защиты скрытых полостей	0.85 кг	светло-янтарный

### Поверхности, пригодные для нанесения

Металлы, загрунтованные металлические поверхности

### Подготовка поверхности



Все поверхности перед нанесением покрытия должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозийного покрытия, обезжирены и высушены

### Способ нанесения



Наносите при температуре окружающего воздуха в интервале +10°C ...+30°C и относительной влажности не более 80%



При необходимости слегка перемешайте



Равномерно нанесите из пневматического распылителя 1 слой при входном давлении в 2–5 бар

### Сушка



Воздушная сушка до степени 3 при 20°C

24 часа

### Примечания



• Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом в интервале температур -30°C...+30°C

- В холодное время года рекомендуется перед применением выдерживать тару с продуктом в помещении до достижения температуры материала в пределах +10°C...+30°C
- Срок хранения покрытия составляет 24 месяца со дня изготовления при температуре +10°C...+30°C

#### Характеристики

Плотность покрытия, г/см <sup>3</sup>	0.85
Цвет	светло-янтарный
Укрывающая способность (при указанной толщине слоя сухой пленки), м <sup>2</sup> /кг	5.6 (80 мкм)
Рекомендуемая температура длительного хранения	+10°C...+30°C