

Универсальный 1К акриловый грунт

Аэрозольный акриловый грунт-наполнитель. Обладает антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией к металлам, старым лакокрасочным покрытиям и заводским грунтам.

Особенности

- Аэрозольный состав - быстро высыхает при комнатной температуре
- Защищает от коррозии
- Обладает тиксотропными свойствами, благодаря чему легко наносится
- Легко перекрывается благодаря серому цвету
- Изолирует незащищенные участки черных и цветных металлов
- Перекрывается как сольвентными, так и водоразбавляемыми красками
- Шлифуется «по сухому» и «по мокрому»
- Для наружных и внутренних работ.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
9180520	Грунт 1К акриловый	520 мл	Серый

Поверхности, пригодные для нанесения

Цветные и чёрные металлы, заводские грунты, старые/заводские лакокрасочные покрытия

Подготовка поверхности



- Очистить поверхность Обезжиривателем
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–P240
- Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать абразивами P220–P320 («по сухому») или P400 («по мокрому»)
- Повторно очистить поверхность с применением Обезжиривателя и полностью высушить

Способ нанесения



Тщательно встряхнуть 2 – 3 минуты



Равномерно нанести 2 слоя с расстояния 25–30 см



Межслойная выдержка: 5 – 10 минут / 20°C

Сушка



«На отлип»

Полное высыхание

15–20 минут / 20°C

1.5 часа / 20°C

Дальнейшая обработка



Шлифовать «по сухому» абразивами P400-P500
Шлифовать «по мокрому» абразивами P800-P1000



Наносить любые лакокрасочные материалы

Примечания



- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала