

Permasolid® Добавка матирующая МА 100

Материал, специально разработанный для восстановления лакокрасочного покрытия пластиковых деталей.

Добавка МА100 может смешиваться с покровными красками серии 257, и, в результате, лакокрасочное покрытие становится матовым, приобретая дополнительную эластичность, что важно для пластиков. Так как после смешивания с добавкой МА100 покровные краски становятся достаточно эластичными, добавлять в них специальный пластификатор не требуется.

ПОВЕРХНОСТЬ

Загрунтованные и обработанные наполнителем детали из искусственных материалов




См. «Система окраски деталей из искусственных материалов»

ПРИМЕНЕНИЕ

0.8:1 по объему с Permacron® Краской серии 257, затем полученную смесь развести в соотношении 2:1 по объему с Permacron® Отвердителем 3344



Permasolid® Матирующую добавку МА 100 нельзя добавлять в Покровные лаки

СУШКА

прим. 40 мин при +60°C (температура поверхности)



См. «Система окраски деталей из искусственных материалов»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание
твёрдого
вещества,
% по объему

47.6

Плотность, г/см³

1.14

VOC-показатель,
г/л

590

ХРАНЕНИЕ

Гарантированный
срок хранения

48 месяцев в оригинальной закрытой упаковке
Фасовка: 1 л