

# Alu Putty



Артикул	Название	Упаковка
3410016	Шпатлёвка полиэфирная Alu	1.0 кг, вкл. отвердитель

Высококачественная двухкомпонентная шпатлёвка с алюминиевым наполнителем. Специально разработана для удовлетворения высоких требований к нанесению, адгезии и способности к шлифованию, возникающих в процессе производства и ремонта автомобилей. Шпатлёвка предназначена для устранения небольших вмятин и других повреждений на металлических и неметаллических поверхностях.

- Легко шлифуется вручную и шлифовальными машинками
- Обладает хорошей адгезией к обычной стали и стеклопластику
- Гибкая, легко распределяется при нанесении
- Без проблем наносится на вертикальные поверхности.

### **Поверхности, пригодные для непосредственного нанесения**

Обычная сталь, полиэфирные шпатлёвки, стеклопластики, лакокрасочное покрытие.

### Подготовка поверхности



Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена Profi\_Line средством для удаления силикона / очистителем силикона и отшлифована.

### Способы нанесения



2–3 % по весу отвердителя ВРО (Р)



Жизнеспособность: 4–5 минут

Наносить шпатлевку при температуре не менее +10°C

### Дальнейшая обработка



- 20°C: 20 минут
- 60°C: 10 минут



- Шлифовать машинкой с абразивами P80–P180
- Шлифовать вручную абразивами P80–P180

### Замечания



- Не наносить полиэфирную шпатлевку при температуре ниже +10°C
- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности
- Не наносить на неотверждённые покрытия, в том числе, на однокомпонентные протравливающие и противокоррозионные грунты.
- При необходимости шпатлевку можно наносить на двухкомпонентные эпоксидные грунты.
- В случае нанесения на оцинкованные и алюминиевые поверхности для достижения оптимальной адгезии возможно грунтование подходящим двухкомпонентным эпоксидным грунтом.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.
- Во избежание впитывания не наносить лакокрасочные материалы непосредственно на шпатлевки: необходимо предварительно перекрывать полиэфирные шпатлевки 1K / 2K наполнителями.

### Технические характеристики

Цвет: серебристо - серый

Рекомендуемая температура длительного хранения: от +5 до +35°C