

1K Plastic Primer

Артикул	Название	Упаковка
4701302	Грунт 1К для пластиков	1 л

Грунт 1К для пластиков – это однокомпонентный адгезионный грунт для окраски как новых пластиковых деталей, так и восстановления повреждённого лакокрасочного покрытия на пластике. Подходит для грунтования большинства типов пластиков, используемых в производстве автомобилей.

- Не требует разведения
- Легко наносится из краскопульта
- Обладает эффективной адгезией к автомобильным пластикам
- Содержит алюминиевый пигмент для контроля нанесения.

Поверхности, пригодные для нанесения

- Окрашиваемые автомобильные пластики: ABS, PP/EPDM, PP, TPO, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR, SOFT FOAM, UP_GF
- Полностью отверждённое старое / заводское лакокрасочное покрытие

Подготовка поверхности



- Очистить поверхность Profi_Line Антисиликоном / Очистителем силикона и высушить.
- Незагрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для разделения пресс-формы и заматировать.
- Старое / заводское лакокрасочное покрытие заматировать.
- После операции матирования необходимо очистить поверхность Profi_Line Антисиликоном / Очистителем силикона и тщательно высушить.

Способ нанесения



14–16 секунд при 20°C (DIN4)
Готов к нанесению.



Нанесите 1–2 слоя
Выдержка между слоями:
3–5 минут при 20°C



Классическая технология
1.3–1.5 мм / 2–2.2 бар



Макс. 6 мкм (2 слоя)

Дальнейшая обработка



Выдержка перед нанесением последующих материалов: 15 минут при 20°C



Наносите Profi_Line 2K грунты-наполнители и / или Profi_Line финишные покрытия

Замечания



- Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию Profi_Line грунта 1К для пластиков к конкретной поверхности.
- Чувствительные к растворителям пластики, например, термопласты, следует предварительно протестировать на стойкость к таким растворителям.
- Перед нанесением тщательно встряхните ёмкость с продуктом.
- Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению.
- Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

Технические характеристики

Цвет	серебристый
Плотность, г/см^3	0.88
Состав	связующее, алюминиевый пигмент, смесь органических растворителей
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +30°C, вне прямых солнечных лучей
Срок годности	24 месяца при +20°C