

Multi Plastic Putty



Артикул	Название	Упаковка
5405014	Шпатлёвка полиэфирная по пластику	0.5 кг, вкл. отвердитель

Многофункциональная высокоэластичная шпатлевка, специально разработанная для нанесения на пластиковые поверхности, включая полипропилен.


Находит применение в области восстановления пластиковых поверхностей на легковых автомобилях и коммерческом транспорте, при производстве судов и изделий из пластика.

- Легко наносится и приобретает необходимую форму
- Может использоваться как наполняющая и финишная
- Обладает высоким сцеплением с пластиками, включая полипропилен
- Образует беспористое покрытие, которое легко шлифуется
- Шлифуется машинным способом и вручную.

Поверхности, пригодные для нанесения

Окрашиваемые пластики, включая полипропилен, стеклопластики, полиэфирные шпатлёвки, лакокрасочное покрытие.

Подготовка поверхности



Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена Profi_Line средством для удаления силикона / очистителем силикона и отшлифована

Способ нанесения



100 г (шпатлёвка)
2–3 г (отвердитель)



Жизнеспособность: 3–5 минут
Наносить шпатлевку при температуре не менее +15°C

Дальнейшая обработка



• 20°C: 20–30 минут



• Шлифовать машинкой с абразивами P180–P320
• Шлифовать вручную абразивами P180–P240

Замечания



- Не наносить полиэфирную шпатлевку при температуре ниже +15°C
- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности
- При необходимости, шпатлёвка Profi_Line Multi Plastic может быть нанесена на металлические поверхности
- Не наносить на неотверждённые покрытия, в том числе на однокомпонентные протравливающие и противокоррозионные грунты, однокомпонентные акриловые покрытия
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Во избежание впитывания не наносить лакокрасочные материалы непосредственно на шпатлевки: необходимо предварительно перекрывать полиэфирные шпатлевки 1K / 2K наполнителями.

Характеристики

Цвет	тёмно-серый
Плотность	2.0–2.1 г/см ³
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5°C до +35°C Избегать прямых солнечных лучей, нагрева, замораживания, доступа влаги