

Carbon Black Putty

Артикул	Название	Упаковка
5413015	Шпатлёвка полиэфирная с углеволокном	1.3 кг, вкл. отвердитель



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка Carbon Black с углеродным волокном. Применяется в качестве наполняющей шпатлёвки для устранения сильных повреждений на стали, алюминии и стеклопластике. Находит применение в области ремонта легковых автомобилей и коммерческого транспорта, производстве судов, металлоконструкций.

- Характеризуется кремообразной консистенцией, что позволяет легко работать слоями толщиной 2–4 мм
- Твёрдость шпатлёвки соответствует твёрдости автомобильных покрытий, что исключает образование ступенек
- Легко обрабатывается на поверхностях сложной формы даже при нанесении толстыми слоями
- Обладает очень хорошей адгезией к разнородным поверхностям
- Идеальна для укрепления повреждённых поверхностей, повышения механической прочности ремонтируемой детали
- При шлифовании не забивает абразивные материалы
- Шлифуется машинным способом и вручную.

Поверхности, пригодные для нанесения

Сталь, алюминий, стеклопластики, полиэфирные шпатлёвки, лакокрасочное покрытие.

Подготовка поверхности



Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена Profi_Line средством для удаления силикона / очистителем силикона и отшлифована

Способ нанесения



100 г (шпатлёвка)
2–3 г (отвердитель ВРО)



Жизнеспособность: 4–6 минут
Наносить шпатлевку при температуре не менее +15°C

Дальнейшая обработка



- 20°C: 25–30 минут
- ИК-сушка: 4–6 минут*



- Шлифовать машинкой с абразивами P80–P180
- Шлифовать вручную абразивами P80–P320

*Следовать рекомендациям производителей ИК-сушек. Соблюдать необходимое время выдержи.

Замечания



- Не наносить полиэфирную шпатлевку при температуре ниже +15°C
- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности
- Не наносить на неотверждённые покрытия, в том числе на однокомпонентные протравливающие и противокоррозионные грунты
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Во избежание впитывания не наносить лакокрасочные материалы непосредственно на шпатлевки: необходимо предварительно перекрывать полиэфирные шпатлевки 1K / 2K наполнителями.

Характеристики

Цвет	чёрный
Плотность	1.82–1.84 г/см ³
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5°C до +35°C Избегать прямых солнечных лучей, нагрева, замораживания, доступа влаги