Light Fiber Putty

Артикул	Название	Упаковка
5418013	Шпатлёвка полиэфирная волокнистая лёгкая	1 л, вкл. отвердитель



Light Fiber Putty – это лёгкая полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном. Рекомендуется наносить на поверхности, требующие высокой механической прочности (например, ослабленных коррозией), а также для заполнения отверстий и вмятин при кузовном ремонте. Благодаря уникальному составу она сочетает в себе легкость нанесения, высокую заполняющую способность, хорошую шлифуемость и повышенную эластичность по сравнению с другими шпатлевками со стекловолокном.

- Лёгкая полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном
- Рекомендуется для поверхностей, требующих высокой механической прочности, например, ослабленных коррозией
- Отлично заполняет отверстия и вмятины при кузовном ремонте
- Благодаря уникальному составу сочетает в себе лёгкое нанесение, высокую заполняющую способность, хорошую шлифуемость и повышенную эластичность по сравнению с другими аналогичными шпатлевками
- Отличается хорошей адгезией к обычной стали, оцинкованным и алюминиевым поверхностям.

Поверхности, пригодные для нанесения
Обычная и оцинкованная сталь, алюминий, стеклопластики, полиэфирные шпатлёвки, лакокрасочное покрытие.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность должна отшлифована абразивами P80–120, очищена и обезжирена Profi_Line Антисиликоном / Очистителем силикона и полностью высушена.

Способ нанесения

По весу:
100 г (шпатлёвка) + 2–3 г (отвердитель BPO)

Жизнеспособность: 4–5 минут
Наносите шпатлевку при температуре не ниже +15°C

Дальнейшая обработка

- 20°C: 20 минут
- ИК-сушка: 4–6 минут*

Шлифуйте:
- машинкой и абразивами P120–P320
- вручную и абразивами P120–P320

*Следуйте рекомендациям производителей ИК-сушек. Соблюдайте необходимое время выдержки.

Замечания

- Не наносить полиэфирную шпатлевку при температуре ниже +15°C.
- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности.
- Не наносить на неотверждённые покрытия, в том числе на однокомпонентные протравливающие, противокоррозионные и акриловые грунты.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.
- Во избежание впитывания не наносить лакокрасочные материалы непосредственно на шпатлевки: необходимо предварительно перекрывать полиэфирные шпатлевки 1K / 2K наполнителями.

Характеристики

Цвет	светло-зелёный
Плотность	1.08–1.12 г/см^3
Рекомендуемые условия длительного хранения	от +5°C до +35°C, вне прямых солнечных лучей, вдали от открытого огня, без замораживания и доступа влаги.
Срок годности в оригинальной нераспечатанной упаковке	24 месяца