Ultra Light Putty

Артикул	Название	Упаковка
5418021	Шпатлёвка полиэфирная ультралёгкая	1 л, вкл. отвердитель



Ultra Light Putty – это высококачественная лёгкая полиэфирная шпатлевка, отличающаяся низкой вязкостью в сочетании с отличной тиксотропностью. Уникальная формула шпатлёвки обеспечивает высокую эффективность, а также лёгкость нанесения и шлифования.

- Особо лёгкая полиэфирная шпатлёвка
- Низкая вязкость и отличная тиксотропность позволяют без труда нанести и равномерно распределить продукт по поверхности
- Благодаря превосходному растеканию и смачивающей способности шпатлёвка образует плотное покрытие без пор и микроотверстий
- Улучшенные характеристики растекания создают идеальные условия для ремонта поверхности большой площади
- Обладает отличной адгезией к обычной стали, алюминию, стеклопластикам.

Поверхности, пригодные для нанесения
Обычная сталь, алюминий, стеклопластики, полиэфирные шпатлёвки, лакокрасочное покрытие.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность должна отшлифована абразивами P80–120, очищена и обезжирена Profi_Line Антисиликоном / Очистителем силикона и полностью высушена.

Способ нанесения

По весу:
100 г (шпатлёвка) + 2–3 г (отвердитель BPO)

Жизнеспособность: 5–7 минут
Наносите шпатлевку при температуре не ниже +15°C

Дальнейшая обработка

- 20°C: 25 минут
- ИК-сушка: 4–6 минут*

Шлифуйте:
- машинкой и абразивами P120–P320
- вручную и абразивами P120–P320

*Следуйте рекомендациям производителей ИК-сушек. Соблюдайте необходимое время выдержки.

Замечания

- Не наносить полиэфирную шпатлевку при температуре ниже +15°C.
- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности.
- Не наносить на неотверждённые покрытия, в том числе на однокомпонентные протравливающие, противокоррозионные и акриловые грунты.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.
- Во избежание впитывания не наносить лакокрасочные материалы непосредственно на шпатлевки: необходимо предварительно перекрывать полиэфирные шпатлевки 1K / 2K наполнителями.

Характеристики

Цвет	голубой
Плотность	1.11–1.14 г/см^3
Рекомендуемые условия длительного хранения	от +5°C до +35°C, вне прямых солнечных лучей, вдали от открытого огня, без замораживания и доступа влаги.
Срок годности в оригинальной нераспечатанной упаковке	24 месяца