

2K HS Crystal Clear Plus



Артикул	Название	Упаковка
6210003	Лак прозрачный HS Crystal Plus	1 л
6205003	Лак прозрачный HS Crystal Plus	5 л
7111003	Отвердитель HS Crystal Plus стандартный	0.5 л
7115003	Отвердитель HS Crystal Plus стандартный	2.5 л
7105006	Отвердитель HS Crystal Plus медленный	0.5 л
7125006	Отвердитель HS Crystal Plus медленный	2.5 л

Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким содержанием акриловых смол для ремонта базовых автомобильных лакокрасочных покрытий.

- Быстро сохнет
- Подходит как для полной, так и частичной окраски
- Нанесение: 1.5 или 2 слоя
- Обладает высоким блеском
- Отлично защищает окрашенные поверхности от химических и механических воздействий, а также ультрафиолетового излучения.

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать.
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.

Способ нанесения



В соотношении 2:1 по объему с Profi_Line Отвердителем для лака прозрачного 2K HS Crystal Plus



0–5% по объёму Profi_Line Универсального растворителя арт. 3045905



18 секунд при 20°C (FORD 4)



2 часа при +20°C



- **RP (Conventional)**
1.3–1.4 мм / 2–2.5 бар
- **HVLP**
1.3–1.4 мм / 2–2.2 бар



- 1 легкий слой + 1 нормальный слой (1.5 слоя) без промежуточной выдержки
- 2 нормальных слоя с выдержкой между слоями в 5 минут




- 1.5 слоя = 45–50 мкм
- 2 слоя = 50–60 мкм

Дальнейшая обработка



Выдержка перед ускоренной сушкой: 5–10 минут



- 60°C: 30 минут (монтажная прочность)
- 60°C: 60 минут (полное высыхание)
- ИК-сушка: 15 минут



- 20°C: 7 часов (монтажная прочность)
- 20°C: 24 часа (полное высыхание)

Замечания



- Влага воздуха влияет на компоненты лака, поэтому оборудование для нанесения лака должно быть абсолютно сухим.
- Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.
- Не используйте прозрачный лак при относительной влажности выше 70%.
- Не рекомендуется наносить прозрачный лак при температуре ниже +10°C.
- Для достижения качественного результата используйте только Profi_Line Отвердитель для лака прозрачного 2K HS Crystal Plus.

Технические характеристики

Укрывающая способность готовой смеси, м²/л (при толщине слоя сухой пленки)

в соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем для прозрачного лака 2K HS Crystal Plus + 5% Profi_Line Универсального растворителя. **8.5 (50 мкм)**

VOC, г/л

500 (в готовом виде)

Рекомендуемая температура длительного хранения

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей