

Лак прозрачный UHS Air Dry



Быстросохнущий прозрачный лак с превосходным блеском и высокой укрывающей способностью. Воздушная сушка длится всего 50–60 минут при 20°C. Отвечает европейским нормам по содержанию растворителей: VOC < 420 г/л [2004/42/IIВ(d)(420)].

- Быстрая воздушная сушка в течение 50–60 минут позволяет обойтись без затрат энергоносителей
- Сушка в окрасочной камере или ИК-сушка занимает не более 3–5 минут
- Обладает прекрасным глубоким блеском
- При необходимости лак может быть отполирован сразу после охлаждения
- Нет необходимости добавлять отвердитель в базовую краску
- Особо устойчив к УФ-излучению.

Артикул	Исполнение
6401005	Лак, 1 л
7310005	Отвердитель, 1 л

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным сольвентным или водоразбавляемым базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать.
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.

Способ нанесения



В соотношении 1:1 по объему с Profi_Line Отвердителем для лака прозрачного UHS Air Dry



Готов к нанесению после смешивания с отвердителем



60 минут при +20°C



RP (Conventional)
1.2–1.3 мм / 2–2.5 бар

HVLP
1.2–1.3 мм / 2–2.2 бар



- 1 легкий слой + 1 нормальный слой (1.5 слоя) без промежуточной выдержки
- 2 нормальных слоя с выдержкой между слоями 3–5 минут



- 1.5 слоя = 40–50 мкм
- 2 слоя = 50–60 мкм

Дальнейшая обработка



Выдержка перед ускоренной сушкой: 3–5 минут



Монтажная прочность

- 60°C: 3–5 минут
- ИК-сушка: 3–5 минут



- 20°C: 20 минут (сушка «от пыли»)
- 20°C: 30 минут (сушка «на отлип»)
- 20°C: 50 минут (монтажная прочность)

Замечания



- Влага воздуха влияет на компоненты лака, поэтому оборудование для нанесения лака должно быть абсолютно сухим.
- Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.
- Для достижения качественного результата использовать только отвердитель для прозрачного лака UHS Air Dry.

Технические характеристики

Укрывающая способность готовой смеси, м ² /л (при толщине слоя сухой пленки)	в соотношении 1:1 с отвердителем для лака прозрачного UHS Air Dry	12 (50 мкм)
VOC, г/л	< 420 (в готовом виде)	
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей	