

Majestic Clear



Артикул	Название	Упаковка
6091000	Лак прозрачный Majestic	1 л
6095000	Лак прозрачный Majestic	5 л
6090500	Отвердитель для лака прозрачного Majestic	0.5 л
6092500	Отвердитель для лака прозрачного Majestic	2.5 л

Высококачественный двухкомпонентный акриловый лак с пропорцией смешивания 2:1 без добавления разбавителя. Глянцевый прозрачный лак Profi_Line Majestic характеризуется лёгким нанесением и отличным растеканием. Предназначен для использования с базовыми покрытиями, как на основе растворителей, так и водоразбавляемой основе.

- Простое разведение
- Легко наносится
- Отлично растекается, в том числе на вертикальных поверхностях
- После высыхания образует глянцевое покрытие превосходного качества толщиной до 60 мкм
- Подходит для всех видов ремонта.

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.

Способ нанесения



По объёму:
В пропорции 2:1 с Profi_Line отвердителем Majestic Clear



По весу:
100 г (прозрачный лак)
49 г (отвердитель)



2 часа при +20°C



14–16 секунд при 20°C (DIN4)



• **Классическая**
1.3 мм / 2–2.2 бар

• **HVLP**
1.3 мм / 2 бар



2 полных слоя
с выдержкой между слоями 5–7 минут
2 слоя = 50–60 мкм

Сушка



Монтажная прочность

Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут



60°C

30 минут



P=100%

10–15 минут*



20°C

9–10 часов

*Следовать рекомендациям производителей ИК-сушек. Соблюдать необходимое время выдержки

Замечания



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не наносить при температуре ниже +18°C
- По необходимости, полировать через 1 час после завершения ускоренной сушки и охлаждения
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Плотно закрывать емкости с материалами после использования.

Характеристики

Укрывающая способность готовой смеси	7–9 м²/л при толщине плёнки 60 мкм (2:1 по объёму с отвердителем Majestic Clear)	Рекомендуемые условия длительного хранения	от +10°C до +30°C Избегать прямых солнечных лучей, нагрева, замораживания, доступа влаги
--------------------------------------	---	--	---