

## Лак матовый



Profi\_Line Лак матовый – это двухкомпонентный акриловый лак с уровнем блеска 15-20 единиц под углом 60°. Отвечает европейским нормам по содержанию растворителей: VOC < 840 г/л [2004/42/ИВ(е)(840)].

- Специальное матовое покрытие
- После высыхания образует однородную матовую поверхность
- Смешивание с 2К прозрачными лаками дает возможность получить различную степень блеска: от матовой до полуматовой
- Обладает хорошей механической и химической стойкостью.

Артикул	Исполнение
6451005	Лак, 1 л
7405005	Отвердитель, 0,5 л

### Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

### Подготовка поверхности



- Заводские или отвержденные ремонтные покрытия должны быть очищены, отшлифованы и обезжирены.
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите пыль липкой салфеткой.

### Способ нанесения



Степени блеска

- Матовый: 100% Profi\_Line Лак матовый
- Полуматовый: 75% Profi\_Line Лак матовый+25% Profi\_Line 2К Прозрачный лак



В соотношении 2:1 с Profi\_Line отвердителем для матового лака + 10% по объему Profi\_Line универсального растворителя арт. 3045905 (от смеси лака и отвердителя)



18–20 секунд при 20°C (FORD 4)



3–4 часа при +20°C



RP (Conventional)  
1.2–1.3 мм / 2–2.5 бар

HVLP  
1.2–1.3 мм / 2–2.2 бар



2 слоя = 40–50 мкм  
Выдержка между слоями: 5–10 минут

### Дальнейшая обработка



60°C

Выдержка


10–15 минут

Сушка «на отлип»

30 минут

Монтажная прочность

2 часа



Выдержка

10–15 минут

Коротковолновая

8 минут

Средневолновая

15 минут



20°C

Сушка «от пыли»

20–30 минут

Сушка «на отлип»

12 часов

Монтажная прочность

24 часа

## Замечания



- Техника распыления значительно влияет на степень блеска покрытия. Поэтому последний слой следует наносить тонко, равномерно и с выдержкой примерно 5–10 минут.
- Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.
- Не используйте прозрачный лак при относительной влажности выше 80%.
- Не рекомендуется наносить лак при температуре ниже +10°C.

## Технические характеристики

Укрывающая способность готовой смеси, м <sup>2</sup> /л (при толщине слоя сухой пленки)	в соотношении 2:1 с отвердителем для лака матового + 10% по объему универсального растворителя	7–8 (50 мкм)
VOC, г/л	563 (в готовом виде)	
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей	