

Permacron® 1K Грунт для пластиков 3410 (спрей)

Универсальный однокомпонентный грунт, обеспечивающий адгезию ко всем окрашиваемым пластикам, применяемым для изготовления кузовных деталей автомобилей.

- Легкий в использовании (аэрозольная упаковка)
- Надёжная адгезия к пластикам
- Высокоэластичный

Только для профессионального применения!

ПОВЕРХНОСТЬ		
Подходящие поверхности		Все окрашиваемые пластики, применяемые для изготовления кузовных деталей автомобилей.
Предварительная подготовка поверхности		Новая пластиковая деталь должна быть очищена от смазки для пресс-форм путем ее прогрева в течение 60 минут при + 60-65 °С. Очистить деталь от выделившейся смазки подходящим очистителем, см. главу 6. «Отвердители / разбавители / очистители / добавки».
		Интенсивность очистки зависит от типа и количества выделившейся смазки для пресс-форм. Для улучшения процесса очистки рекомендуется использование материала типа «скотч-брайт ультратонкий».
		Непосредственно перед применением грунта-наполнителя еще раз мягко очистить поверхность подходящим очистителем.
НАНЕСЕНИЕ		
		Тщательно встряхнуть баллончик в течение не менее 2 минут.
Количество слоев		1 полный слой = 1–2 мкм. Наносить с расстояния 20–25 см.
Выдержка		10 минут при +20°С.
Завершение процесса нанесения		После использования баллончика переверните его соплом вниз и слегка нажмите на кнопку для очистки сопла.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Наносить материалы



1. Permasolid® 2К Акриловые наполнители (с добавлением пластификатора).
2. Далее наносить:
 - Permasron® Базовые краски серий 293/295 и Permasolid®/Permasron® 2К Покровные лаки.
 - Permahyd® Hi-TEC Базовые краски 480 и Permasolid® 2К Покровные лаки (с добавлением пластификатора).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Отшлифованные и обработанные Пермасроном® Грунтом для пластиков 3410 участки поверхности диаметром до 5 см могут перекрываться финишными покрытиями серий Пермасрон®/Permahyd®.
- Встряхивайте баллончик перед нанесением каждого последующего слоя.
- Утилизируйте пустые аэрозольные баллончики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серебристый.
Укрывающая способность*, м ² /л	Пермасрон® 1К Грунт для пластиков 3410.
- при толщине слоя сухого материала 1 мкм	14.
Содержание VOC	Предельная концентрация VOC в готовом к применению продукте (категория IIВ.е) по нормам ЕС: не более 840 г/л. Концентрация VOC в готовом к применению продукте: не более 730 г/л.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения



Хранить при температуре от +20°C до +25°C (не ниже +5°C).

* Данные по укрывающей способности материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.