

Permasolid® Пластификатор 9050

Permasolid® Пластификатор 9050 – это добавка на основе специальных полиэфирных смол.

Предназначен для придания дополнительной эластичности следующим материалам для окраски деталей из пластика:

Permasolid® HS Наполнителям
Permasolid® HS Покровным лакам
Permacron® MS Покровным лакам

Permasolid® Пластификатор 9050 придает лакокрасочным материалам длительную высокую степень эластичности.

Только для профессионального применения!

ПОВЕРХНОСТЬПластификатор
дляPermasolid® HS Наполнителей.
Permasolid® HS Покровных лаков.
Permacron® MS Покровных лаков.**НАНЕСЕНИЕ**Соотношение
смешивания

Добавить 10–20% по объему Permasolid® Пластификатора 9050 для всех распространенных типов пластиков.

В случае нанесения на стеклопластики добавление пластификатора не требуется.

Добавить 30% при нанесении на ПВХ брезент.

Основной материал предварительно смешать с Permasolid® Пластификатором 9050. Затем добавить подходящий отвердитель (см. инструкцию по применению соотв. основного материала). Подробную информацию по соотношению смешивания с отвердителем и растворителем смотрите в инструкции по применению соотв. основного материала.

Примечание

Использовать мерную линейку K2 для смешивания Permasolid® HS наполнителей / покровных лаков с пластификатором 9050.

ОСОБОЕ УКАЗАНИЕ

Добавление Permasolid® Пластификатора 9050 требует увеличения времени сушки.

Смотрите соответствующую инструкцию по применению.

Для оптимизации процесса шлифования все пластифицированные 2К наполнители должны высушиваться не менее 45 минут при +60°C.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения

После применения немедленно герметично закрыть банку.